

Drift og vedligeholdelse af sandwichelementer

Beskrivelse

Mindst én gang om året bør bygningens facade gennemgås for eventuelle skader og vedligehold.

Eftersynet bør som minimum omfatte følgende punkter:

- Fuger skal være intakte og tætte
- Revner, forårsaget af utilsigtet brug
- Rustangreb
- Skader opstået i forbindelse med iborede befæstelser. Her skal man være særligt opmærksom på, om der er sket en reduktion af dæklaget ind til armeringen eller er dannet passage for fugtindtrængning gennem forpladen
- Sandwichforpladerne skal have fri bevægelighed således, at der ikke opstår tvangsspændinger ved temperaturdifferencer.
- Afskalninger forårsaget af frost eller direkte mekanisk påvirkning.
- Tilsnudsede overflader, mos og algedannelser.

Hvis der findes skader forårsaget af ovenstående forhold, bør reparation og udbedring straks iværksættes. Det er vigtigt, at eventuelle reparationer udføres af sagkyndig med speciale i betonreparationer.

Afrensning og rengøring af overflader bør begrænses til simpel rengøring med rent vand og stiv kost. Hvis der er behov for kraftig rengøring, skal sagkyndig eller leverandør kontaktes.

Overfladerne kan være meget sarte, f.eks. kan algefjerner misfarve overfladerne. Syreopløsninger og højtryksspuling kan medføre uoprettelige skader på overfladerne.

Sandwich med teglsten og teglskaller

Ud over ovenstående henvises der til *"Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage"* fra Murefagets Oplysningsråd MURO ISBN 8788 925 080

Har du spørgsmål til drift og vedligeholdelse af vores sandwichelementer, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 72 17 10 00